

weber salpicrete

Ficha de producto

DESCRIPCIÓN

Revestimiento cementicio coloreado, de uso decorativo, para interiores y exteriores. Colores: ver carta de colores.

SOPORTE

Revoque grueso fratasado o rayado, revoque fino, revoques monocapa fratasado o rayado.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

RENDIMIENTO

Sobre revoque fratasado: 3 a 4 kg/m².
Sobre revoque grueso rayado: 4 a 5 kg/m².

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la homogeneidad del soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.
- La composición del revoque grueso debe ser siempre la misma, al igual que el espesor, para evitar diferencias de absorción y efectos de manchas en el revestimiento.
- Mojar el soporte abundantemente hasta la saturación del mismo. Dejar orear hasta que pierda el brillo superficial.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una mano base diluida en 10 L, 1 L de **Tacurú** y agregar **weber salpicrete** hasta lograr la consistencia de pintura. Aplicar con pinceleta.

Para exteriores diluir 1 L de **Tacurú** en 4 L de agua y utilizar esta mezcla para empastar la bolsa de 30 kg de **weber salpicrete**.

Salpicar con molinete o máquina tolva en dos manos. Si la textura deseada es planchada, pasar una llana plástica. Finalmente impermeabilizar con **weber silistón S** cuando el material haya fraguado.

OBSERVACIONES

Trabajar siempre por paños completos. Si la superficie es muy grande plantear buñas para seccionarla.

La pendiente de los muros de carga en azoteas debe ir hacia adentro para evitar chorreos en la fachada.

Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

Utilizar siempre la misma cantidad de agua por bolsa para no tener diferencias de color una vez fraguado el material.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias o heladas.
- No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- No curar el material.
- Para un revoque más homogéneo utilizar **weber mix I** (interior) o **weber mix E** (exterior).

PRESENTACIONES

Baldes de 30 kg.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad en polvo: 1,4 gr/cm³

Densidad de la masa: 2,0 gr/cm³

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.