

# weber.col impermeable

FICHA TECNICA

## DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

---

### Tipo de producto

Mezcla adhesiva convencional

### Aspecto

Polvo de color gris.

### Composición

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

### Densidad del polvo

1.60 g/cm<sup>3</sup>

### Contenido de Sólidos

100%

### Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

### Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

---

### Preparación de la Pasta

6 lts. (aprox.) de agua por bolsa de 30 Kg.

### Densidad de la Pasta

1.65 g/cm<sup>3</sup>

### Tiempo de reposo después del amasado

5 minutos

### Vida de la Pasta

2 hs. (aprox.)

**Tiempo de secado**

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

**Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070 / NBR 14083)**

> 25 minutos

**Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)**

30 minutos

**Espesor de aplicación**

10-12 mm

**PRESTACIÓN FINAL**

---

**Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial Inicial (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)**

0,7 Mpa

**Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084 )**

0,5 Mpa.

**Tiempo abierto (IRAM 45069 / N. UNE – EN 1346)**

0,55 Mpa.- 25 minutos

**MODO DE USO**

---

**Preparación del soporte**

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m. de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm. De lo contrario emparejar con la misma mezcla y dejar orear 24 hs antes de llanear.

**Procedimiento para la colocación**

1. Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar **weber.col impermeable** paulatinamente (6L por bolsa aprox.) Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.

2. Extender sobre el soporte paños pequeños de 1 m<sup>2</sup> máximo, peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.
3. Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos.
4. Cuidar especial atención, no mojar las piezas ya que la mezcla contiene retenedores de agua que evitan el quemado de la pasta. En caso de que sean mojadas por alta temperatura deben dejarse orear para permitir el ingreso de la mezcla en la pieza.
5. No utilizar restos de mezcla vieja que hayan quedado en los baldes.

### Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada

Respetar el agua de amasado

Dejar juntas de al menos 3 mm entre pieza y pieza y respetar juntas de dilatación del edificio.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Humedecer el soporte solamente en caso de superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.

Se recomienda el tomado de junta con pastina **weber.color classic** o **weber.color prestige**.

Debe ser preparada con consistencia de pasta (3 partes de mezcla, 1 parte de agua), no lechada, para garantizar su dureza final.

### Rendimiento

Llana	Rendimiento por bolsa 30 kg	Consumo
N°6	10 m <sup>2</sup>	3 kg/ m <sup>2</sup>
N°8	7,5 m <sup>2</sup>	4 kg/ m <sup>2</sup>
N°10	6 m <sup>2</sup>	5 kg/ m <sup>2</sup>

### PRECAUCIONES DE USO

---

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.