

webertherm climamur

Revoque termoaislante para muros

Beneficios

- Terminación grueso fratasado
- Proyectable o manual
- Fácil aplicación



Presentación

Bolsa de papel x 7 kg

Colores

Gris



ECOLÓGICAMENTE
AMIGABLE



LIVIANO



SÓLO AGREGAR
AGUA

Usos

- **webertherm climamur** es un mortero termoaislante mineral con gran capacidad de aislación térmica, formulado especialmente para ser aplicado como revoque en paredes, de forma manual o proyectable.
- Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, vigas y columnas de hormigón (previa colocación de IC52 o **weber celublock**). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.

Consumo

- 3,5 kg/m² por cm de espesor.
- Aplicándolo en 2 cm , una bolsa rinde 1 m².

Composición

Cemento gris, cal aérea hidratada, agregado liviano y aditivos químicos.

Características técnicas

- Espesor mínimo de aplicación: 15 mm.
- Espesor máximo de aplicación: 20 mm.
- Para aplicaciones mayores, realizarlas en capas sucesivas de no más de 20m

webertherm climamur

Revoque termoaislante para muros

Beneficios

- Terminación grueso fratasado
- Proyectable o manual
- Fácil aplicación



Presentación

Bolsa de papel x 7 kg

Colores

Gris

Preparación del soporte

- No mojar el soporte antes de la aplicación.
- Asegurarse que el soporte se encuentra plano, estable, resistente y limpio.
- Aplicar weber IC52 fibrado como promotor de adherencia sobre soportes lisos o de baja absorción.
- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.

Modo de empleo



Colocar las reglas metálicas con el mismo material. Manual: mezclar con aprox. 12L agua limpia, por bolsa. . Dejar reposar y volver a mezclar. Proyectada: regular el caudal de la máquina hasta lograr la consistencia adecuada (máquina M-Tec Duo Mix 550 L/hs aprox.).



Colocar con una cuchara la primera capa. Proyectado: comenzar a proyectar desde abajo hacia arriba y de manera uniforme. En ambos casos, dejar secar y cuando el material haya tirado aplicar la segunda capa.



Sólo reglear, no fratar. Retirar las guías y rellenar. Dejar secar como mínimo un día por cm de aplicación. En los puntos donde existiera riesgo de fisuración, utilizar malla de fibra de vidrio para armar el mortero.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.