



## weber print XC

### FICHA TECNICA

#### DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

---

**Tipo de producto**

Endurecedor no metálico para añadir superficialmente al hormigón, creando pisos de altísima resistencia al tráfico, al impacto y a la abrasión.

**Aspecto**

Polvo color

**Composición**

Cemento blanco, cuarzo, aditivos químicos y pigmentos

**Densidad del polvo**

1.5 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de Sólidos**

100%

**Presentación**

Bolsas de papel de 30 kg.

**Conservación**

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

#### MODO DE USO

---

**Preparación del soporte**

Sobre el terreno correctamente asentado, colocar un aislante plástico, para evitar que el terreno absorba prematuramente el agua del hormigón.

Utilizar malla metálica en el interior de la estructura.

**Procedimiento para la colocación**

1- Una vez volcado y reglado el hormigón, espolvorear en forma pareja el producto en 2 operaciones sucesivas, tratando de generar una carga pareja, hasta obtener el color deseado en la superficie.

2- En cada espolvoreo, introducirlo enérgicamente dentro del hormigón mediante el uso de llanas de magnesio o aluminio (incorporación manual) o con el plato del helicóptero (incorporación mecánica).

3- Alisar por medios mecánicos hasta lograr la terminación deseada. Una vez fraguado, se deberá sellar con **weber protector base** para proteger de manchas y realzar su aspecto.

#### **Recomendaciones**

Utilizar hormigones de buena calidad.

No utilizar hormigón de asentamiento mayor a diez.

No agregar agua superficialmente para facilitar el empaste del producto, utilizar solamente el agua proveniente del hormigón de base.

Aplicar después de evaporada el agua de exudación y antes de iniciarse el fragüe del hormigón.

Prestar especial atención al incorporado del producto al hormigón después del primer espolvoreo.

A cargas más exigentes para el piso, aumentar la cantidad de producto.

No aplicar con exposición directa al sol intenso, viento constante o lluvia.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni mayores a 30°C.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

#### **Observaciones**

Dejar juntas estructurales en paños no mayores a 16 m<sup>2</sup> Mantener limpias las reglas perimetrales, ya que al momento de alisar los restos de hormigón o endurecedor presentes pueden manchar la superficie.

EL vibrado del hormigón colabora con la correcta humectación del mortero.

Para espolvorear solamente sobre hormigones frescos.

No contiene agregados metálicos.

El empleo de acelerantes en el hormigón puede modificar las características físicas del producto.

Los fluidificantes pueden generar un veteado superficial y variación del color del producto.

Puede presentar variaciones en el color, dependiendo del cemento utilizado en el hormigón.

Los colores claros requerirán mayor consumo de producto.

#### **Rendimiento**

De 4 kg/m<sup>2</sup> a 6 kg/m<sup>2</sup>, dependiendo el color elegido. A colores más claros, para obtener una mejor terminación de la superficie, agregar mayor cantidad de producto.

#### **PRECAUCIONES DE USO**

---

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.