

weber alisado color

Premezcla cementicia para hacer carpetas, con color incorporado

Beneficios

- Colores estables y duraderos
- Terminación alisada o estampada
- Uso interior y exterior



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Colores claros: blanco, arena, gris claro.

Colores oscuros: gris oscuro, terracota, verde concreto, terra, titanio.



FÁCIL DE APLICAR



TERMINACIÓN ESTAMPADA O ALISADA



USO INTERIOR O EXTERIOR

Usos

- Premezcla con color incorporado para la realización de pisos cementicios.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar juntas estructurales y perimetrales.
- ✓ Usar **weber primer** (consolidador de superficie y puente de adherencia) para optimizar la adherencia a la base.
- ✓ Dada su composición cementicia, puede presentar fisuras absolutamente compatibles con el uso.
- ✓ Bajo ningún concepto agregar agua para el alisado, ya que destonalizará la superficie.
- ✓ Mantener la misma cantidad de agua por bolsa durante la aplicación, para garantizar color y resistencia homogéneos.

Consumo

- 1 m² por bolsa de 30 kg, en 1,5 cm de espesor (espesor mínimo recomendado).

Composición

Cemento, arena de granulometría compensada, aditivos químicos y pigmentos.

Características técnicas

- No aplicar sobre membranas con foil de aluminio
- Espesor mínimo de 1,5 cm, máximo de 3 cm. Para alturas mayores, hacer cargas sucesivas.

weber alisado color

Premezcla cementicia para hacer carpetas, con color incorporado

Beneficios

- Colores estables y duraderos
- Terminación alisada o estampada
- Uso interior y exterior



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Colores claros: blanco, arena, gris claro.

Colores oscuros: gris oscuro, terracota, verde concreto, terra, titanio.

Preparación del soporte

- Examinar el soporte en detalle, para detectar roturas, fisuras y partes flojas.
- Reparar las fisuras mediante el empotramiento de llaves.
- Eliminar y rellenar partes flojas y desprendidas.
- Limpiar a fondo, eliminando el polvo superficial y suciedad.
- Para optimizar la adherencia al sustrato, aplicar dos manos previas de **weber primer**
- Humedecer levemente la superficie antes de volcar el producto.

Modo de empleo



Mezclar el producto a razón de 4 a 6 L. de agua por bolsa. Mantener esta proporción igual para toda la aplicación.



Cargar los paños delimitados por reglas bien fijadas, esparcir el producto de forma pareja con cuchara y reglear para nivelarlo.



Alisar con llana metálica blanda, sin agregar agua. El piso cementicio estará en condiciones de ser sellado con 2 manos de **weber protector de pisos** aproximadamente a la semana de aplicado. A las 24 hs. podrá ser transitado con cuidado.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.