

weber mix E

Revoque exterior 3 en 1: grueso y fino con Ceresita. Aplicación manual

Beneficios

- Revoque exterior fino y grueso con ceresita
- Más metros en menos tiempo
- Mayor rendimiento de mano de obra



Presentación

Bolsa papel 30 kg
Bolsa plástica x 5 kg

Colores

Gris



Usos

- Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos exteriores, con ceresita. Reemplaza tres operaciones en una.
- Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, bloques de hormigón celular (previa colocación de **weber celublock**), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de IC52 o **weber celublock**). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.

Consumo

- 20 a 22 kg/m² por cm de espesor.

Composición

Cemento gris, arenas de granulometría clasificada, cal aérea hidratada, aditivos químicos y ceresita en polvo.

Características técnicas

- Obtener espesores parejos, para lograr consumos constantes.
- Preparar el material a medida que el trabajo lo vaya requiriendo; si quedaran restos de material endurecido, no utilizar.
- No reempastar material que ha comenzado a fraguar.
- Para espesores de 40 mm a 50 mm debe aplicarse en dos capas.

weber mix E

Revoque exterior 3 en 1: grueso y fino con Ceresita. Aplicación manual

Beneficios

- Revoque exterior fino y grueso con ceresita
- Más metros en menos tiempo
- Mayor rendimiento de mano de obra



Presentación

Bolsa papel 30 kg
Bolsa plástica x 5 kg

Colores

Gris

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Mojar el soporte abundantemente.

Modo de empleo



Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas. Amasar **weber mix E** utilizando de 4,5/5,5 L de agua por cada bolsa de 30 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea.



Aplicar al sustrato con cuchara de albañil en capas sucesivas hasta obtener un espesor aprox. de 1,5 cm. Reglear. Luego retirar las guías, rellenar con material presionándolo y asegurándose de no dejar huecos.



Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera. Por último, pasar un fieltro húmedo para tener una terminación similar fino. Curar el material rociándolo con agua.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.