

weber mix I

Revoque interior 2 en 1: grueso y fino. Aplicación manual

Beneficios

- Revoque interior fino y grueso
- Más metros en menos tiempo
- Excelente terminación



Presentación

Bolsa papel 30 kg
Bolsa plástica x 5 kg

Colores

Gris



FÁCIL
DE APLICAR



APLICACIÓN
MANUAL



SÓLO AGREGAR
AGUA

Usos

- Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos interiores. Reemplaza dos operaciones en una.
- Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, bloques de hormigón celular (previa colocación de **weber celublock**), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de IC52 o **weber celublock**). En grandes superficies de hormigón, o cuando se requiera mayor espesor, además del puente de adherencia, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.

Consumo

- 20 a 22 kg/m² por cm de espesor.

Composición

Cemento gris, arenas de granulometría clasificada, cal aérea hidratada, aditivos químicos.

Características técnicas

- Espesor de revestimiento: 15 a 20 mm. Para espesores hasta 50 mm, realizar la aplicación en dos capas.

weber mix I

Revoque interior 2 en 1: grueso y fino. Aplicación manual

Beneficios

- Revoque interior fino y grueso
- Más metros en menos tiempo
- Excelente terminación



Presentación

Bolsa papel 30 kg
Bolsa plástica x 5 kg

Colores

Gris

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Mojar el soporte abundantemente.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 4,5/ 5,5 ltrs de agua limpia por bolsa de 30kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar entre 5 a 10 min aproximadamente.



Aplicar con cuchara de albañil en capas sucesivas hasta obtener un espesor de aproximadamente 1,5 cm. Reglear y luego retirar las guías. Rellenar con el mismo material, presionando y asegurándose de no dejar huecos.



Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera. Por último pasar un fieltro húmedo para tener una terminación similar fino.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.