weber print

Endurecedor superficial para pisos decorativos de hormigón

Beneficios

- Otorga elevada resistencia superficial
- Terminación alisada o estampada
- Colores duraderos

Presentación

Bolsa de 30 kg

Colores

Colores claros: blanco, arena, gris claro.

Colores oscuros: gris oscuro, terracota, verde concreto, terra, titanio.

Usos

- Endurecedor superficial para pisos de hormigón o morteros manuales de uso decorativo. Brinda una alta resistencia a la abrasión mecánica y al desgaste superficial.
- Mejora las cualidades estéticas del piso, agregándole color y terminación.
- Apto para llaneado manual e impresión mediante moldes.
- Uso interior y exterior.

Tips y seguridad

- ✓ No contiene agregados metálicos.
- ✓ El empleo de acelerantes puede modificar las características físicas del producto.
- ✓ Los fluidificantes pueden generar un veteado superficial y variación del color del producto.
- ✓ Puede presentar variaciones en el color, dependiendo del cemento utilizado en el hormigón.
- ✓ Los colores claros requerirán un mayor consumo de producto.
- ✓ No utilizar hormigón de asentamiento mayor a 10.
- ✓ No agregar agua para la incorporación del producto, solamente utilizar el agua proveniente del hormigón. Utilizar aislante plástico y malla metálica en la estructura de hormigón.

Consumo

- De 4 kg/m² a 6 kg/m² aproximado, dependiendo el color elegido.
- A colores más claros, para obtener una mejor terminación de la superficie, agregar mayor cantidad de producto.

Composición

Cemento, arena de cuarzo, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.

Características técnicas

- El producto es apto para su aplicación en forma manual, alisado y llaneado mediante frataso y llana metálica, tanto sobre hormigones in situ como industrializados.
- Es también apto para darle terminación texturada con el uso de moldes (pisos impresos).

weber print

Endurecedor superficial para pisos decorativos de hormigón

Beneficios

- Otorga elevada resistencia superficial
- Terminación alisada o estampada
- Colores duraderos

Presentación

Bolsa de 30 kg

Colores

Colores claros: blanco, arena, gris claro.

Colores oscuros: gris oscuro, terracota, verde concreto, terra, titanio.

Preparación del soporte

- Sobre el terreno correctamente asentado, colocar un aislante plástico, para evitar que el terreno absorba prematuramente el agua del hormigón.
- Utilizar malla metálica en el interior de la estructura.
- Dejar juntas estructurales
- Mantener limpias las reglas perimetrales, ya que al momento de alisar los restos de hormigón o endurecedor presentes pueden manchar la superficie.
- El vibrado del hormigón colabora con la correcta humectación del mortero.

Modo de empleo

Volcar el hormigón. Una vez evaporada la primera exudación de agua, y previo al inicio del fragüe, espolvorear de forma pareja el producto.

Cuando se haya humectado, alisar con llana tipo palon para que el producto se incorpore al hormigón. Cuando reaparezca el agua superficial, **aplicar una segunda carga de** producto y su posterior alisado.

En el momento que ya no se presente **agua en la superficie pero el mortero** esté en estado plástico, alisar o estampar mediante moldes. Cuando ya no presente rastros de humedad visible, limpiar eliminando el polvo y **sellar la superficie mediante el uso de weber sellador de pisos**.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.