

Revestimiento cementicio coloreado

Beneficios

- Efecto salpicado
- Excelente resistencia y trabajabilidad



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

8 colores de línea



Usos

- Revestimiento cementicio de uso decorativo para aplicar sobre revoque grueso fratasado o rayado.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ No curar el material.
- ✓ Para un revoque más homogéneo utilizar **weber mix I** (interior) o **weber mix E** (exterior).

Consumo

- Sobre revoque fratasado: 3 a 4 kg/m².
- Sobre revoque grueso rayado: 4 a 5 kg/m².

Composición

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

Características técnicas

- Tiempo de reposo: 5/10 min.
- Remezclar antes de aplicar.
- Espesor del revestimiento: 3mm

Revestimiento cementicio coloreado

Beneficios

- Efecto salpicado
- Excelente resistencia y trabajabilidad



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

8 colores de línea

Preparación del soporte

- Si el sustrato es nuevo, debe estabilizarse de 7 a 10 días.
- El revoque no debe presentar fisuras, fallas, suciedad o irregularidades.
- Chequear que las superficies estén planas y a plomo. Verificar con martillo la solidez del soporte.
- Mojar el soporte hasta la saturación del mismo, dejar orear (hasta que pierda el brillo superficial)
- La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar diferencias de absorción y efectos de manchas en el revestimiento.

Modo de empleo



Para una mano base, diluir 1 L de tacurú en 10 L de agua y agregar **weber salpicrete** hasta lograr una consistencia de pinutra. Aplicar con pinceleta.



Para exteriores diluir 1 L de tacurú en 4 L de agua y utilizar esta mezcla para empastar la bolsa de 30 kg de weber. rev salpicrete.



Salpicar con molinete o máquina tolvá en dos manos: una hasta cubrir el fondo con una capa pareja. Si la textura deseada es planchada, pasar una llana plástica. Y finalmente impermeabilizar con silistón S.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.