

webertec ceresita

Impermeabilizante ceresita listo para usar

Beneficios

- Revoque hidrófugo con color testigo
- Impermeable al agua de lluvia
- Evita ingreso de humedad



Presentación

Bolsa papel 25 kg

Colores

Rojo



Usos

- En obra nueva, ideal para aplicar como azotado hidrófugo y cajón hidrófugo.
- Como aislación vertical en muros y en horizontal para carpetas y terrazas. Sobre ladrillos cerámicos, comunes, bloques de hormigón y hormigón armado.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar el agua de amasado.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o riesgo de heladas. No soporta presión de agua.
- ✓ Proteger las manos con guantes de caucho.
- ✓ No agregar ningún tipo de aditivo.

Consumo

- Cajón hidrófugo: 30 kg/1,2m² para 1 cm de espesor.
- Ladrillos comunes: 30 kg/1,8m² para 1 cm de espesor.
- Ladrillo hueco o bloque de hormigón: 30kg/2,2m² para 1 cm de espesor.

Composición

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos con pigmentos inorgánicos.

Características técnicas

- Tiempo mín. de amasado: 5 min.
- Vida de la masa: 30 min.
- Tiempo máx. de exposición: 20 min.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

webertec ceresita

Impermeabilizante ceresita listo para usar

Beneficios

- Revoque hidrófugo con color testigo
- Impermeable al agua de lluvia
- Evita ingreso de humedad



Presentación

Bolsa papel 25 kg

Colores

Rojo

Preparación del soporte

- Los soportes deben estar sanos, libres de polvo y ser consistentes.
- En soportes antiguos, deberán eliminarse los restos de revestimientos, suciedad, polvo y microorganismos.
- Para eliminar los microorganismos, utilizar weber limpiador cerámicos.
- Humedecer muy bien el soporte antes de colocar webertec ceresita.

Modo de empleo



1 Amasar **webertec ceresita** con 5 L de agua por bolsa. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.



2 Aplicar **webertec ceresita** proyectado con cuchara sobre soporte húmedo (no empapado). Se debe lograr un espesor de 5 mm y apretar webertec ceresita durante su aplicación.



3 Recubrir con revoque grueso una vez colocado **webertec ceresita** antes de fragüe. No dejar expuesto al sol.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.