



weber RAS

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Premezcla cementicia fluida para la construcción de carpetas niveladores destinadas a recibir revestimiento.

Aspecto

Polvo gris

Composición

Cemento, áridos de granulometría compensada, y aditivos químicos de alta performance

Densidad del polvo

1.6 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE USO

Preparación del soporte

Preparar correctamente la base, reparando fisuras, partes flojas y quitando el polvo superficial.

Respetar las juntas de dilatación presentes en la base.

Dejar una junta perimetral de poliuretano expandido de 1 cm de espesor a lo largo de los muros y alrededor de las columnas.

Diseñar previamente los paños y sus juntas de dilatación y contracción.

Utilizar **weber primer** para optimizar la adherencia al soporte y consolidar la superficie.

Procedimiento para la colocación

1. Preparar el sustrato, repararlo de ser necesario, limpiarlo y aplicar 2 manos de **weber primer**, la primera diluida al 30% con agua, y la segunda pura.

2. Mezclar el producto a razón de 5,5 a 6 litros de agua por bolsa (aplicación manual o maquinada) o 650l/h aprox. En máquina revocadora M-tec duo mix. Una vez mezclado, comprobar si la fluidez es la indicada, con el **weber medidor de fluidez**
3. Cargar el producto sobre la base y esparcir con una cuchara de ser necesario. Reglear sobre las fajas para nivelar el producto. No requiere fratasado posterior.

Recomendaciones

No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, lluvias, temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C o vientos constantes

En planta baja, o sobre soportes con humedad ascendente, realizar previamente una capa aisladora con **weber tec ceresita**

Dada la elevada fluidez del producto, que hará que tienda a nivelarse horizontalmente, para construir carpetas con pendiente para evacuación de líquidos o rampas usar **weber carpeta con ceresita**.

La fluidez del producto se deberá medir con el **weber medidor de fluidez** para garantizar que la relación agua/producto es la adecuada.

Observaciones

Apto para uso comercial o domiciliario.

No es aplicable sobre solados existentes.

Puede, debido a su composición cementicia, presentar fisuras totalmente compatibles con su uso.

No es un piso para dejar visto o como piso final.

Rendimiento

1 m² por bolsa de 30 kg, en 1,5 cm de espesor (espesor mínimo recomendado)

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.