



## weber alisado color

### FICHA TECNICA

#### DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

---

**Tipo de producto**

Premezcla con color incorporado para la realización de pisos cementicios.

**Aspecto**

Polvo color

**Composición**

Cemento blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos químicos y pigmentos

**Densidad del polvo**

1.5 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de Sólidos**

100%

**Presentación**

Bolsas de papel de 30 kg.

**Conservación**

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

#### MODO DE USO

---

**Preparación del soporte**

Preparar correctamente la base, reparando fisuras, partes flojas y quitando el polvo superficial.

Diseñar previamente los paños y sus juntas de dilatación y contracción.

Utilizar **weber primer** para optimizar la adherencia al soporte y consolidar la superficie.

**Procedimiento para la colocación**

1- Mezclar el producto a razón de 4 a 6 litros de agua por bolsa. Mantener esta proporción igual para toda la aplicación.

2- Cargar los paños delimitados por reglas bien fijadas, esparcir el producto de forma pareja con cuchara, y reglear para nivelarlo.

3. Alisar con llana metálica blanda, sin agregar agua, o estampar mediante moldes (utilizando a tal fin weber desmoldante PL).

El piso cementicio estará en condiciones de ser sellado con dos manos de **weber protector base** aproximadamente a la semana de aplicado. A las 24 hs podrá ser transitado con cuidado.

#### **Recomendaciones**

Espesor mínimo recomendado: 1,5 cms (1 bolsa por m<sup>2</sup>). Máximo: 3 cms

Diseñar previamente los paños y sus juntas de dilatación y contracción. Los paños pueden ser cuadrados o rectangulares, pero no deberán superar los 4m en el lado mayor.

Bajo ningún concepto agregar agua para el alisado, ya que destonalizará la superficie.

Trabajar siempre con el agua que ya contiene la mezcla.

No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, altas o bajas temperaturas o vientos constantes.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni mayores a 30°C.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

#### **Observaciones**

Apto para uso comercial o domiciliario.

No es aplicable sobre solados existentes.

Dada su composición cementicia, puede presentar fisuras absolutamente compatibles con el uso.

La calidad de la terminación variará dependiendo de la habilidad del aplicador.

No es un piso continuo, debiendo emplearse en su construcción juntas de dilatación, contracción y perimetrales.

#### **Rendimiento**

Aproximadamente 1m<sup>2</sup> por bolsa en 1,5 cm de espesor (mínimo recomendado)

## **PRECAUCIONES DE USO**

---

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.