

weber microcolor

Micropiso decorativo color

Beneficios

- Fácil aplicación
- Ideal rápida renovación
- Elevada dureza y resistencia



Presentación

Bolsa papel x 25 kg

Colores

Arena, avellana, cuero, humo, piedra, acero, greige



FÁCIL
DE APLICAR



RESISTENTE



CAPA FINA

Usos

- Premezcla cementicia bicomponente para la construcción de pisos decorativos con color en capa fina.

Consumo

- 15 m² aprox. por bolsa de 25 kg

Tips y seguridad

- ✓ Respetar las juntas estructurales presentes en la base.
- ✓ No agregar agua ni ningún otro componente que no sean los recomendados para preparar la mezcla.
- ✓ Aplicar siempre en forma de finas capas, ya que eso facilitará el lijado y mejorará la terminación.
- ✓ Se recomienda la terminación y el mantenimiento periódico con **weber protector base**, **weber cera finish** y **weber removedor**.
- ✓ Evitar el contacto de objetos abrasivos o punzantes sobre la superficie terminada.

Composición

Cemento blanco, carga minerales seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos

Características técnicas

Densidad del polvo: 1.10 g/cm³

weber microcolor

Micropiso decorativo color

Beneficios

- Fácil aplicación
- Ideal rápida renovación
- Elevada dureza y resistencia



Presentación

Bolsa papel x 25 kg

Colores

Arena, avellana, cuero, humo, piedra, acero, greige

Preparación del soporte

- Eliminar partes flojas y reparar fisuras y quitando el polvo superficial.
- Respetar las juntas de dilatación estructurales presentes en la base.

Modo de empleo



Una vez realizada la nivelación del sustrato con **weber microbase**, eliminar el polvo superficial y aplicar una mano de **weber emulsión base** sobre la superficie, a modo de imprimación



Proceder a preparar la capa color **weber microcolor**, mezclando 2 partes de polvo con 1 parte de **weber emulsión base**, hasta lograr una pasta homogénea con total desarrollo de color.



Aplicar la pasta color con llana metálica. Dejar secar completamente y lijar con lija 180-200. Aplicar nuevamente una mano de **weber emulsión base** sobre la superficie, y luego una segunda carga de **weber microcolor**.



Una vez seca la segunda mano, lijarla y eliminar el polvillo superficial, para poder aplicar dos manos de **weber protector base**, dejando secar al menos 45 minutos entre mano y mano, y terminar con dos manos de **weber cera finish** para un mejor acabado. Para mayor info sobre la utilización de estos productos, sírvase de leer las instrucciones de sus envases.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.