

# weber veredas

## HOJA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

---

**Tipo de producto**

Mezcla para colocar mosaicos graníticos o baldosones en capa gruesa sobre contrapisos exteriores o interiores. Piezas absorbentes.

**Aspecto**

Polvo de color gris

**Composición**

Cemento gris, áridos silíceos y calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos

**Densidad del polvo**

1.5 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de sólidos**

100%

**Presentación**

Bolsas de papel de 30 kg.

**Conservación**

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

---

**Preparación de la Pasta**

6 lts. Aprox. de agua por bolsa de 30kg.

**Densidad de la pasta**

1.8 g/cm<sup>3</sup>

**Tiempo de reposo después del amasado**

5 minutos

**Vida de la Pasta**

1 hs. Aprox.



**Tiempo de puesta en servicio**

48 / 72hs (dependiendo de las condiciones ambientales)

**MODO DE USO**

---

**Preparación del soporte**

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco. Comprobar la planeidad con una regla de 2m. de longitud.

**Procedimiento para la colocación**

1. Colocar agua limpia en un balde. Luego agregar **weber veredas** paulatinamente. Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.
2. Pintar las piezas con lechada de cemento (preparada con 1 parte de agua + 2 de cemento)
3. Volcar el contenido sobre el soporte alisando con cuchara, realizando paños pequeños de 1 m<sup>2</sup> como máximo para mantener la pegajosidad de la mezcla.
4. Colocar las piezas dejando 3 mm de junta entre ellas y nivelar con masa de goma.
5. Luego de 24/48 hs. Tomar la junta con pastina **weber prestige**

**Recomendaciones**

- Utilizar siempre mano de obra calificada.
- Respetar el agua de amasado
- Dejar juntas de al menos 3 mm entre pieza y pieza y respetar juntas de dilatación de la construcción.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

**Rendimiento**

Espesor	Rendimiento por bolsa 30 kg
2cm	0,75m <sup>2</sup>

## PRECAUCIONES DE USO

---

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.