

weberdry techos PU

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Membrana líquida con poliuretano ideal para impermeabilizar cubiertas muy deterioradas.

SOPORTE

Carpetas cementicias, hormigón, PVC, cerámico poroso no esmaltado, fibrocemento, tejas, membrana acrílica, membrana asfáltica con recubrimiento de geotextil.

COMPOSICIÓN

Cargas minerales, pigmentos inorgánicos, emulsiones poliméricas, aditivos químicos, dispersiones de poliuretano.

RENDIMIENTO

1 kg/m² (imprimación + dos manos puras).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad de la superficie sobre la cual se va aplicar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté completamente seco y libre de humedad.
- De existir grietas o fisuras reparar previamente con **weber flex PU**.
- En superficies cementicias nuevas, dejar curar por lo menos 28 días antes de realizar la aplicación de la membrana.

MODO DE EMPLEO

- Tratar específicamente los puntos críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc. En estos puntos singulares, es recomendable utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda mano.
- Aplicar una mano de imprimación diluida al 25% (tres partes de producto y una parte de agua) con rodillo, pincel o brocha. Dejar secar entre 2 y 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- Aplicar la primera mano pura sin diluir con rodillo, pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas.
- Aplicar la segunda mano también pura, sin diluir, y cruzada con respecto a la aplicación anterior.

OBSERVACIONES

- El tiempo de secado entre manos puede variar dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.
- En caso de lluvias durante la noche, luego de aplicada una mano, asegurarse que la superficie se haya secado completamente antes de continuar con el trabajo. De ser posible esperar otras 24 horas.
- Dejar secar entre 24 y 48 horas después de aplicada la última mano, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Se recomienda realizar los trabajos a partir del mediodía para permitir que la superficie evapore cualquier resto de agua o humedad que pudiera haberse generado por acción del rocío u otros factores.

PRESENTACIONES

Balde de 10 y 20 kg.

CONSERVACIÓN

18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (25°C, cp): 8000 - 12000

Densidad (kg/L): 1,34 - 1,38

Sólidos (%): 69 - 75

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.