

weber gris cerámicas

HOJA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Adhesivo impermeable para la colocación de piezas cerámicas de alta absorción en interiores. Hasta piezas 45x45cm

Aspecto

Polvo de color gris

Composición

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Densidad de la masa

1.60 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Presentación

Bolsas de papel de 30 Kg.

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Preparación de la Pasta

6 lts (aprox.) de agua por bolsa de 30 Kg.

Densidad de la Pasta

1.65/cm³

Tiempo de reposo después del amasado

5 minutos

Vida de la Pasta

2 hs (aprox)



Tiempo de secado

24/48 hs (dependiendo de las condiciones ambientales)

Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070 / NBR 14083)

>15 minutos

Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)

30 minutos

PRESTACIÓN FINAL

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)

≥ 0.6 Mpa

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (N. UNE –EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)

≥ 0.5 Mpa

Tiempo abierto (IRAM 45069 / N. UNE – EN 1346)

≥ 0,5 Mpa- 20 minutos

Nota: Estos resultados se han obtenido en el Laboratorio en condiciones normalizadas, pudiendo variar en función de condiciones de puesta de obra.

MODO DE USO

Observaciones:

Para piezas de baja absorción utilizar mezclas de ligantes mixtos (con polímeros).

En muros exteriores utilizar **weber superflex**

En soportes de yeso o deformables utilizar **weber pasta**

En piscinas utilizar **weber piscinas**

En aplicaciones piso nuevo sobre antiguo, utilizar **weber piso sobre piso 12 hs.**

Recomendaciones de uso / Preparación del soporte:

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco. Sanear las partes disgregables.

Comprobar la planeidad del soporte con la regla de 2mts de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Utilizar doble encolado con piezas de gran formato o elevado peso
No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C
Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa la colocación.

Procedimiento para la colocación

1. Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber gris cerámicas** paulatinamente (6lts por bolsa aprox.). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.
2. Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1m² aprox. peinado con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.
3. Extender material sobre la pieza, presentar y presionar hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.
4. Dejar transcurrir 48hs. de secado como mínimo, para el empastinado.

Rendimiento

Llana	Rendimiento por bolsa 30kg	Consumo
N° 6	10 m ²	3 kg/m ²
N° 8	7, 5 m ²	4 kg/m ²
N° 10	6 m ²	5 kg/m ²

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.