

# weber veneciano

## HOJA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

---

**Tipo de producto**

Mezcla adhesiva impermeable de ligantes mixtos.

**Aspecto**

Polvo coloreado

**Composición**

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

**Densidad del polvo**

1.5 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de Sólidos**

100%

**Presentación**

Bolsas de papel de 30 kg (6 colores) y bolsas plásticas de 5kg (color nieve)

**Conservación**

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

---

**Preparación de la Pasta**

6 lts. (aprox.) de agua por bolsa de 30 Kg.

**Densidad de la Pasta**

1.65 g/ cm<sup>3</sup>

**Tiempo de reposo después del amasado**

5 minutos

**Vida de la Pasta**

2 hs. (aprox.)

**Tiempo de puesta en servicio**

≥ 15 . (dependiendo de las condiciones ambientales)

**Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)**

> 15 minutos

**Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)**

30 minutos

## **PRESTACIÓN FINAL**

---

**Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (IRAM 45064)**

≥ 0,7 MPa.

**Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (IRAM 45064)**

≥ 0,5 MPa.

**Tiempo abierto (IRAM 45064)**

≥ 0,5 MPa.

**Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después del envejecimiento por calor (IRAM 45064)**

≥ 0,5 MPa.

**Clasificación C2 según NORMA IRAM 45062**

## **MODO DE USO**

---

**Preparación del soporte**

Sanear las partes disgregables.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm. Limpiar la superficie que contengan polvo o desencofrantes. Eliminar restos de pintura/material flojo.

**Procedimiento para la colocación**

1. Amasar **weber veneciano** con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
2. Extender la mezcla adhesiva sin superar paños de 1 m<sup>2</sup> sobre el soporte con llana N° 4 o 6 dependiendo el tipo de pieza a aplicar.
3. En caso de venecitas, aplicar las planchas dejando el papel a la vista. Fije con un frataso de goma presionando con golpes suaves y parejos. Luego de las 24 hs, humedecer el papel con esponja y retirarlo cuidadosamente. Luego podrá empastinar con el mismo producto o utilizar pastina **weber prestige** o **weber epoxy plus**.

4. Para la puesta en servicio de la piscina se recomienda esperar 15 días a partir de la colocación.

### Aplicaciones

Colocación de piezas con o sin absorción, en suelos de hormigón o carpeta cementicia, muros de revoques convencionales, interiores y exteriores. Apto para colocar piezas en inmersión.

### Observaciones

Para piezas 1,20x25 con piso radiante utilizar **weber porcellanato flex**

En fachadas piezas hasta 80x80 utilizar **weber superflex**.

Para placas desde 1,60x80 **weber slim + 1000**.

Sobre soportes de yeso o deformables utilizar **weber pasta**.

En piscinas utilizar **weber piscinas** o **weber veneciano**.

Para piezas de mármol sensible a las manchas utilizar **weber mármol**.

En suelos exteriores el soporte deberá presentar una pendiente igual o superior al 1% que permita la evacuación del agua.

Realizar juntas de dilatación por paños de 20 m<sup>2</sup> o cada 4 m lineales.

### Recomendaciones

- Utilizar siempre mano de obra calificada.
- Proteger del agua de lluvia durante las primeras 24hs de la colocación.
- Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.
- Se debe dejar junta de dilatación sobre las juntas constructivas, estructurales, o cuando cambie el tipo de fondo.
- La junta mínima entre cerámicos debe ser de 3mm para permitir la dilatación de las piezas.
- Durante la colocación evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.
- La correcta ejecución de las juntas de dilatación es esencial en aplicaciones sobre soportes expuestos a grandes cambios térmicos.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.
- En caso de utilizar adhesivo en una piscina, se recomienda no llenar la misma antes de los 15 días.

### Rendimiento

Llana	Consumo	Rendimiento por bolsa 30 kg
N°4	2kg/ m2	15 m2
N°6	3 kg/ m2	10 m2
N°8	4 kg/ m2	7,5 m2

*Nota: Si se utiliza también para el rejuntado consumirá 1kg mas*

## PRECAUCIONES DE USO

---

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.