

power stick

Membrana asfáltica autoadhesiva para impermeabilizaciones y reparaciones de terrazas no transitables.

Beneficios

- De muy fácil aplicación.
- Sin necesidad de mantenimiento.
- Con protección de aluminio color.

Presentación

Ancho (cm) Largo (m)
x 10; 15 y 25 10
x 10; 15 y 25 25

Colores

Aluminio, Blanco, Rojo, Gris.



Usos

Para reparación de grietas sobre membranas previamente aplicadas, en cubiertas no transitables, planas o inclinadas, con chapas galvanizadas o de fibrocemento, tejas o coberturas de maderas.

Composición

Membrana de doble capa, con asfalto modificado elastomérico con armadura central de polietileno de alta densidad, revestimiento de **aluminio NO CRACK** o **NO CRACK color** blanco, rojo, gris.

Rendimiento

Largo (m.)	Ancho (cm.)					
	5 cm.	10 cm.	15 cm.	20 cm.	25 cm.	30 cm.
10	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
25	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, desagües, ventilaciones, etc.).

Tips y seguridad

- ✓ Los rollos deben mantenerse dentro de sus cajas originales, con el tubo central en pie, hasta el momento de uso.
- ✓ Mantener el producto en áreas cubiertas y ventiladas, protegidas de la lluvia, de los rayos solares y donde la temperatura ambiente no supere los 35°C.
- ✓ Retirarlos solo en el momento de su uso.
- ✓ Evitar daños en la superficie, en especial en los extremos.
- ✓ Después de cada uso, verificar en el rollo, que el polietileno removible quede adherido al asfalto.
- ✓ No aplicar con tiempo lluvioso, y no retomar la aplicación hasta que la superficie este totalmente seca.
- ✓ Rango de temperatura de aplicación: -5°C / 50°C.

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté completamente seco, firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.

Modo de empleo

- Aplicar pintura asfáltica o emulsión asfáltica (dependiendo del sustrato), como promotor de adherencia, sobre el sustrato en el cual se va a aplicar el producto. Aplicar con brocha o rodillo de manera uniforme en toda la superficie asegurándose de cubrirla en su totalidad.
- Retirar el film removible de polietileno antiadherente y colocar la membrana haciendo la presión suficiente como para asegurar que no queden partes de la misma sin hacer contacto con la superficie.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Características técnicas

Medida	Largo (m.)	Ancho (cm.)	Rolling ball test (mm.)	Peel test (kgf/in)
1010	10 +/- 3%	10 +/- 3%	Menor a 500, de acuerdo a norma ASTM D3121	Mayor a 1
1510		15 +/- 3%		
2510		25 +/- 3%		
1025	10 +/- 3%			
1525	15 +/- 3%			
2525	25 +/- 3%	245 +/- 3%		

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.