megaflex techos

Membrana líquida reforzada con fibra para impermeabilización de cubiertas transitables.

Beneficios

- Gran resistencia.
- Excelente terminación.
- Lista para usar.

Presentación

- Baldes de 1, 4, 10 y 20 kg.

Colores

Blanco, Verde, Rojo.

IMPERMEABLE

FLEXIBLE

FÁCIL DE APLICAR

Usos

- Para impermeabilización y mantenimiento de cubiertas transitables; aplicable sobre carpetas cementicias, hormigón, PVC, cerámico poroso no esmaltado, fibrocemento, tejas, membrana acrílica, membrana asfáltica con recubrimiento de geotextil.

Tips y seguridad

✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

✓ No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.

✓ Se recomienda realizar los trabajos a partir del mediodía para permitir que la superficie evapore cualquier resto de agua o humedad que pudiera haberse generado por acción del rocío u otros factores.

✓ La superficie a cubrir debe estar completamente seca y libre de humedad, polvo, aceite, grasa o cualquier tipo de residuo que pudiera actuar como desmoldante.

✓ En caso de lluvias durante la noche, luego de aplicada una mano, asegurarse que la superficie se haya secado completamente antes de continuar con el trabajo. De ser posible esperar otras 24 horas.

✓ Dejar secar entre 24 y 48 horas después de aplicada la última mano. El tiempo de secado entre manos puede variar dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

Composición

Cargas minerales, pigmentos inorgánicos, emulsiones poliméricas, aditivos químicos.

Consumo

- 1,5 kg/m^2

Rendimiento

- Balde de 20 kg. = 14 m^2 | Balde de 10 kg. = 7 m^2.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad de la superficie sobre la cual se va aplicar.

Características técnicas

Viscosidad (25°C, cp): 9.000 - 12.000

Densidad (kg/L): 1,15 - 1,30

Sólidos (%): 50 - 55

pH: 7 - 9

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

megaflex techos

Membrana líquida reforzada con fibra para impermeabilización de cubiertas transitables.

Beneficios

- Gran resistencia.
- Excelente terminación.
- Lista para usar.

Presentación

- Baldes de 1, 4, 10 y 20 kg.

Colores

Blanco, Verde, Rojo.

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.

- Comprobar que el soporte esté completamente seco y libre de humedad.

- De existir grietas o fisuras repararlas previamente con sellador **weber flex PU**.

- En superficies cementicias nuevas, dejar curar por lo menos 28 días antes de realizar la aplicación de la membrana líquida **megaflex techos**.

Modo de empleo

1 . Tratar específicamente los puntos críticos como: desagües, ventilaciones, encuentros de planos, babetas, juntas de dilatación, etc.
En estos puntos singulares, es recomendable utilizar una venda geotextil como refuerzo entre la primera y la segunda mano.

2 . Aplicar 1 mano de imprimación diluida al 25% (3 partes de producto y 1 parte de agua) con rodillo, pincel o brocha.
Dejar secar entre 2 á 4 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

3 . Aplicar la 1ra. mano pura sin diluir, con rodillo, pincel o brocha y dejar secar como mínimo 6 horas.
Aplicar la 2da. mano también pura, sin diluir, y cruzada con respecto a la aplicación anterior.

Conservación:
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Nota:
Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.