

pintura asfáltica

Imprimante asfáltico impermeable de base solvente.

Beneficios

- Gran adherencia.
- Secado ultrarrápido.
- Ideal para tratamiento anticorrosivo.

Presentación

- Balde metálico de:
1, 4 y 18 litros.
- Tambor de 200 litros.



RINDE



APLICACION A RODILLO Y PINCEL

Usos

Para utilizar sobre hormigón, superficies cementicias, madera, fibrocemento, superficies metálicas, etc.

Tips y seguridad

- ✓ La aplicación debe realizarse en frío ya que el producto es inflamable. Mantener alejado de llamas o fuentes de calor.
- ✓ Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.
- ✓ Cubrir todo el asfalto de exudado expuesto..

Rendimiento

- 0,5 litro/m² (en 2 manos).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, homogeneidad y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

Composición

Asfalto oxidado y solvente orgánico.

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté completamente seco.

Modo de empleo

- Aplicar manualmente, a pincel, rodillo o secador..

Características técnicas

Sobre pintura asfáltica base:

Tiempo de secado al tacto: > 60 minutos.

% de sólidos (luego de evaporación): 50 % (+/- 5).

Sobre el residuo sólido:

Punto de ablandamiento: 100°C (± 10).

Punto de penetración: > 25 mm.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.