

# weberplast rulato travertino

Revestimiento acrílico texturable efecto rulato travertino de granulometría fina, media y gruesa

## Beneficios

- Impermeable
- Flexible
- Disimula imperfecciones



## Presentación

Balde 30 kg

## Colores

20 colores de stock + 280 Sist. Tintométrico



APLICACIÓN  
MANUAL



ANTI  
BACTERIAL



ANTI ALGAS

## Usos

- Revestimiento a base de polímeros acrílicos para aplicar sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes o chapas galvanizadas.

## Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

## Consumo/Rendimiento

- Rulato travertino grano fino: 1,7 a 2 kg/m<sup>2</sup>. 15 m<sup>2</sup> por balde de 30 kg.
- Rulato travertino grano medio: 2 a 2,2 kg/m<sup>2</sup>. 14m<sup>2</sup> por balde de 30 kg.
- Rulato travertino grano grueso: 2,2 a 2,6 kg/m<sup>2</sup>. 12m<sup>2</sup> por balde de 30 kg.

## Composición

Cargas minerales de granulometría múltiple, pigmentos inorgánicos con elevada resistencia U.V., polímeros acrílicos y aditivos químicos.

## Características técnicas

- Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.
- Espesor del revestimiento: de 1 a 2 mm.

# weberplast rulato travertino

Revestimiento acrílico texturable efecto rulato travertino de granulometría fina, media y gruesa

## Beneficios

- Impermeable
- Flexible
- Disimula imperfecciones



## Presentación

Balde 30 kg

## Colores

20 colores de stock +  
280 Sist. Tintométrico

## Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Aplicar una mano base de **weberplast base color** a rodillo o a pincel. También puede utilizarse el mismo producto diluido con un 20% de agua.

## Modo de empleo



1  
Aplicar la mano base con rodillo o pincel, utilizando **weberplast base color**.



2  
Rodillo de goma espuma: 2 manos diluidas con 20% de agua. Rodillo de lana de pelo corto: 1 mano diluida con 10% de agua. Rodillo de lana de pelo largo: 1 mano sin diluir.



3  
Extender el material con llana metálica, hasta lograr el espesor determinado por su granulometría. Dejar orear y cuando haya comenzado a endurecer comenzar a realizar el dibujo/texturar en forma rulato o travertino con llana plástica.

## Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

## Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.