

## weber gris cerámicas

HOJA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

---

**Tipo de producto**

Adhesivo impermeable para la colocación de piezas cerámicas de alta absorción en interiores. Hasta piezas 45x45cm

**Aspecto**

Polvo de color gris

**Composición**

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

**Densidad de la masa**

1.60 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de Sólidos**

100%

**Presentación**

Bolsas de papel de 30 Kg.

**Conservación**

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

---

**Preparación de la Pasta**

6 lts (aprox.) de agua por bolsa de 30 Kg.

**Densidad de la Pasta**

1.65/cm<sup>3</sup>

**Tiempo de reposo después del amasado**

5 minutos

**Vida de la Pasta**

>1 hs (aprox)



**Tiempo de secado para un tránsito suave**

24/48 hs (dependiendo de las condiciones ambientales)

**Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)**

>10 minutos

## **PRESTACIÓN FINAL**

---

**Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (N. IRAM 45064)**

> 0.5 MPa

**Tiempo abierto a 10 min**

0,5 MPa

*Nota: Estos resultados se han obtenido en el Laboratorio en condiciones normalizadas, pudiendo variar en función de condiciones de puesta de obra.*

## **MODO DE USO**

---

**Observaciones:**

Para piezas de baja absorción utilizar mezclas de ligantes mixtos (con polímeros).

En muros exteriores utilizar **weber superflex**

En soportes de yeso o deformables utilizar **weber pasta**

En piscinas utilizar **weber piscinas**

En aplicaciones piso nuevo sobre antiguo, utilizar **weber piso sobre piso 12 hs.**

**Recomendaciones de uso / Preparación del soporte:**

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco. Sanear las partes disgregables.

Comprobar la planeidad del soporte con la regla de 2mts de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Utilizar doble encolado con piezas de gran formato o elevado peso

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa la colocación.

**Procedimiento para la colocación**

1. Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber gris cerámicas** paulatinamente (6lts por bolsa aprox.). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.
2. Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1m<sup>2</sup> aprox. peinado con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.
3. Extender material sobre la pieza, presentar y presionar hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.
4. Dejar transcurrir 48hs. de secado como mínimo, para el empastinado.

### Rendimiento

Llana	Rendimiento por bolsa 30kg	Consumo
N° 6	10 m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>
N° 8	7, 5 m <sup>2</sup>	4 kg/m <sup>2</sup>
N° 10	6 m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>

### PRECAUCIONES DE USO

---

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber (93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.