

weber pasta listo

Mezcla adhesiva blanca lista para usar.

Beneficios

- Especial construcción en seco.
- Alto poder adhesivo.
- Fácil aplicación.



Presentación

Baldes de 25 kg. y 7 kg.

Colores

Blanco.



Usos

- Pasta adhesiva lista para usar, para la colocación de piezas cerámicas en muros interiores sobre todo tipo de soporte y revestimientos antiguos.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C, en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa.
- ✓ Permitir un completo secado y no rejuntar hasta transcurridos entre 24 a 48 hs.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

Consumo (aprox.)

Llana		
Rendimiento	Consumo	Balde
Nro. 4	25 kg: 12,5 m ²	2 kg/m ²
Nro. 6	25 kg: 8,0 m ²	3 kg/m ²
Nro. 4	7 kg: 3,5 m ²	2 kg/m ²
Nro. 6	7 kg: 2,5 m ²	3 kg/m ²

Composición

Resinas sintéticas en dispersión acuosa, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Características técnicas

- Tiempo de rectificación: 30 min.
- Tiempo de endurecimiento total: 6 a 8 días, según espesor y temperatura.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

weber pasta listo

Mezcla adhesiva blanca lista para usar.

Beneficios

- Especial construcción en seco.
- Alto poder adhesivo.
- Fácil aplicación.



Presentación

Baldes de 25 kg. y 7 kg.

Colores

Blanco.

Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 mts. de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- En soportes pintados, eliminar todos los restos de pintura no adherida.

Modo de empleo



Homogeneizar la pasta con la ayuda de una espátula o similar.



Extender la pasta en paños pequeños y peinar con una llana dentada para regularizar el espesor.



Colocar y presionar las piezas hasta el aplastamiento de los surcos dejando la junta entre piezas recomendada por el fabricante. Luego de 24/48 hs, tomar las juntas con **weber prestige** o **weber epoxi plus**.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.