weber prestige

Pastina de altas prestaciones.

Beneficios

- Excelente adherencia en porcellanatos.
- Impermeable y flexible.
- Doble consistencia piso y pared.

Presentación

Bolsa plástica 2 kg. y 5 kg.

Colores

25 Colores.

Usos

- Para el tomado de juntas de 2 a 15 mm entre piezas de baja absorción y para utilizar en superficies sometidas a una exigencia superior a la normal.

Tips y seguridad

✔ Debe respetarse el agua de amasado indicada.

✔ Aplicar en pequeñas superficies y limpiar progresivamente.

✔ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa.

✔ Mantener fuera del alcance de los niños.

Consumo

Ancho de la junta mm	Tamaño de la pieza (cm.) 30x30	45x60	60x60
2 mm.	0,14	0,10	0,07
4 mm.	0,28	0,20	0,15
6 mm.	0,42	0,30	0,23
8 mm.	0,56	0,40	0,30
10 mm.	0,70	0,50	0,47
15 mm.	1,05	0,76	0,57

Composición

Cemento blanco CPN 50 o gris, resina redispersable, áridos calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.
- Vida de la pasta: 1 h.
- Tiempo de secado al tacto: 1 a 2 hs.
- Tiempo de puesta en servicio: 2 días.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

weber prestige

Pastina de altas prestaciones.

Beneficios

- Excelente adherencia en porcellanatos.
- Impermeable y flexible.
- Doble consistencia piso y pared.

Presentación
Bolsa plástica 2 kg. y 5 kg.

Colores
25 Colores.

Preparación del soporte

- Las juntas deben estar limpias y libres de polvo.
- Antes de tratar las juntas es aconsejable dejar transcurrir entre 24/48 hs. desde la colocación del piso o revestimiento, en función a las condiciones climáticas.
- Piezas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerlas con weber protector cerámicos o cera en pasta para evitar que se manchen y facilitar la limpieza.

Modo de empleo

Colocar agua en un balde y agregar paulatinamente **weber prestige**; mezclar hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos y con desarrollo total de color. Consistencia **DUO PISO:** 3 partes de pastina + 1 de agua o **DUO PARED**, con la mitad de agua que en el caso anterior.

Llenar las juntas con una llana de caucho o espátula, extendiendo el producto en diagonal a estas y presionando la masa para un rellenado completo.

Una vez iniciado el fraguado (cuando desaparezca el brillo superficial), limpiar con una esponja húmeda. Luego de 24 hs., limpiar la superficie con un paño húmedo.

Conservación
18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota
Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.