



weberprim IC52 fibrado

Promotor de adherencia bicomponente.

Información de producto

Promotor de adherencia bicomponente para aplicar sobre superficies lisas o de baja absorción, revoques finos, gruesos, revestimientos cementicios, geotextiles.

Almacenaje y conservación

Mantener ambos componentes en lugares libres de humedad, en su envase original, hasta el momento de la aplicación.

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Composición

Parte líquida: dispersión acuosa de polímeros estireno-acrílicos, aditivos químicos y fibras plásticas.

Parte sólida: cemento gris, áridos de granulometría definida y aditivos químicos

Beneficios



APLICACIÓN
CON BROCHA



BICOMPONENTE



CONTIENE
FIBRAS

Presentaciones

Componente líquido: Balde	18Kg
Componente sólido: Bolsa	30Kg

Rendimiento y consumo

Manos	Consumo
1	100 - 120 m ² (dependiendo del estado de la superficie)
2	50 - 60 m ² (dependiendo del estado de la superficie)

Fecha: 30/10/2025 | Versión 01

El presente documento posee carácter meramente informativo. **Grupo Saint-Gobain**. se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a **Grupo Saint-Gobain**.

Asimismo, **Grupo Saint-Gobain** no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.

Prestaciones técnicas

Parametros	Valor
Densidad líquido	1kg/lt
PH líquido	7/8
Color parte líquida	Blanquecina
Color parte sólida	Gris cemento
Densidad sólido	1,38Kg/lt
Color de mezcla	Gris cemento
Densidad de la mezcla	1,52kg/lt
Capacidad de humectación substrato	Excelente

Preparación del soporte

Los soportes deben estar sanos, firmes y sin restos de contaminantes, lechada de cemento, resto de polvo, partículas sueltas o mal adheridas, aceites, grasas, etc.

Modo de empleo



Agregar 1,2 partes de componente sólido sobre 1 parte de líquido (en volumen) y mezclar bien con una espátula plana, evitando formación de grumos. Evitar en lo posible incorporar aire en la etapa de mezclado.



Aplicar con pinceleta en dos manos. Una vez desaparecido el brillo superficial de la primera mano, dar una segunda mano, en sentido transversal



El revestimiento o revoque puede comenzar a colocarse una vez que el puente de adherencia perdió el brillo superficial, y hasta no más de 48 hs. luego de aplicado el **weberprim IC52 fibrado**

Fecha: 30/10/2025 | Versión 01

El presente documento posee carácter meramente informativo. **Grupo Saint-Gobain**. se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a **Grupo Saint-Gobain**.

Asimismo, **Grupo Saint-Gobain** no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.

Tips y seguridad

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias o heladas. Respetar las proporciones indicadas.
- No recubrir luego de pasadas las 48 h de la aplicación de weberprim IC52 fibrado.
- Aplicar sobre soporte seco.
- No mojar previamente.

Parte líquida

El producto no está clasificado como peligroso según el Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/ EHS

Parte Sólida

PELIGRO

Contiene : Clinker de cemento

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Puede irritar las vías respiratorias.

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Tratamiento específico , consultar ficha de datos de seguridad Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. Guardar bajo llave.



Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160
HOSPITAL POSADAS : (011) 4654 6648 / (011) 4658 7777

Fecha: 30/10/2025 | Versión 01

El presente documento posee carácter meramente informativo. **Grupo Saint-Gobain**. se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a **Grupo Saint-Gobain**.

Asimismo, **Grupo Saint-Gobain** no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.